


ハイパーりん青銅 C5210(HP)

※本資料における技術データは代表値であり仕様ではありません。

製品の特長

- C5210(HP)は、代表的なバネ用りん青銅C5210と同一の化学成分です。
- C5210(HP)は、高強度と良好な曲げ加工性を有しています。

JX金属の銅合金ラインナップ



※データは代表的なものを示しています。

材料特性

1. 化学組成

化学成分	Cu	Sn	P
代表組成 (wt%)	残	8.0	0.1

2. 物理的性質

導電率 (%IACS) (@20°C)	12
体積抵抗率 (nΩ·m) (@20°C)	144
熱伝導率 (W/(m·K))	63
熱膨張係数 ($\times 10^{-6}/K$) (@20~200°C)	18.2
縦弾性係数 (GPa)	110
比重	8.80

材料特性

3. 機械的性質


質別	引張強さ (MPa)	0.2%耐力 (MPa)	伸び (%)	ビックカース硬さ (Hv)
H	636 (590 - 705)	565 (-)	33.4 (≥20.0)	- (185 - 235)
EH	729 (685 - 785)	688 (-)	22.1 (≥11.0)	- (210 - 260)
SH	790 (735 - 835)	760 (-)	17.8 (≥9.0)	- (230 - 270)
ESH	853 (770 - 885)	823 (-)	12.0 (≥5.0)	- (245 - 285)
XSH	918 (835 - 1000)	879 (-)	2.8 (≥1.0)	- (270 - 350)

上段：代表値 下段：標準範囲

4. 90°W曲げ加工性

幅 (mm)	質別	板厚 (mm)	最小曲げ半径 / 板厚	
			Good Way	Bad Way
10	H	≤0.15	0	0
	EH	≤0.15	0	0.5
	SH	≤0.20	0	2.0
	ESH	≤0.15	0	4.0

※試験方法は、日本伸銅協会技術標準 JCBA T307に準拠。


曲げ試験の試験方向

材料特性

5. 応力ーひずみ曲線

- C5210(HP) の各質別の公称応力ー公称ひずみ曲線は、当社HPよりダウンロードできます。

S-Sカーブダウンロード：https://www.jx-nmm.com/products/copper_foil_and_alloy/01hppb/C5210HP_S-S_Curve.xlsx



製造板厚範囲

質別	製造可能板厚 (mm)
H	0.06 ~ 0.70
EH	0.05 ~ 0.60
SH	0.06 ~ 0.50
ESH	0.07 ~ 0.32
XSH	0.08 ~ 0.18

- 在庫状況、左記以外の板厚の製造についてはお問い合わせください。

お問い合わせ先

JX金属株式会社

先端材料事業本部 機能材料事業部
〒105-8417 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
TEL : 03-6433-6000

当社HP : <https://www.jx-nmm.com/index.html>

C5210(HP) 紹介URL : https://www.jx-nmm.com/products/copper_foil_and_alloy/01hppb/c5210hp.html

